

# SINLAC M-100

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό συνθετικό επίχρισμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα και πολύ μεγάλη γυαλάδα. Έχει άριστες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στα συχνά πλυσίματα. Διατηρεί την απόχρωση του αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. Έχει ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες, γρήγορο στέγνωμα, αυξημένη σκληρότητα, μεγάλη ελαστικότητα και εξαιρετικό στρώσιμο.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών οι οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες σε ιδιαίτερα επιβαρυνμένο περιβάλλον όπως θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ και σε εφαρμογές όπου θέλουμε να επιτύχουμε υψηλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Διατίθεται σε 28 έτοιμες αποχρώσεις, αλλά και σε βάσεις, για την επίτευξη οποιασδήποτε απόχρωσης με το σύστημα χρωματισμού της **MAXPO**, **HARMONY DESIGN**.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση :	Λευκό και αποχρώσεις
Στυλνότητα , 60° :	85± 5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)
Ιξώδες, 25° CF No6C :	80-100sec (ISO 2884.02-03)
Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm:	18-22sec ΕΛΟΤ EN ISO 2884.02-03)
Πυκνότητα (λευκό) :	1,20 ± 0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)
Στερεά κατά βάρος :	62 ± 1% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
Επιφανειακό :	25-30 λεπτά
Στεγνό στο άγγιγμα :	1,5-2,5 ώρες
Στεγνό εις βάθος :	16 ώρες.
Απόδοση :	9±1 m <sup>2</sup> /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 45±5μm. 14±1 m <sup>2</sup> /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 30±5μm.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα. Συνιστάται η βαφή του με πιστόλι αέρος ή airless σε δύο επιστρώσεις (45± 5 μm ανά επιστρωση), αραιωμένες με 5-10 %, κατά όγκο με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ TM-44**. Χρόνος επαναβαφής 14-16 ώρες. Για ακόμη μεγαλύτερη σκληρότητα, γυαλάδα και ανθεκτικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ειδικός σκληρυντής **HARDENER** της **MAXPO** σε ποσοστό 10- 15 % - το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί σε χρονικό διάστημα έως 8 ώρες. Για ακόμη πιο αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία της μεταλλικής επιφάνειας συνιστάται πρώτα η βαφή με 1-2 επιστρώσεις αντισκωριακού υποστρώματος **SINLAC M-400** της **MAXPO**. Για χρήση με πινέλο ή με ρολό αραιώστε με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ M-30** 5-10 % κατά βάρος και εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις. Για την βαφή γαλβανιζέ επιφανειών είναι απαραίτητο αυτές να έχουν βαφεί πρώτα με **WASH PRIMER M-15** της **MAXPO**.

## ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με το κατάλληλο διαλυτικό, νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Α/θ Δ "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού". Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

# ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ Μεταλλικών & Ξύλινων Επιφανειών.

**SINLAC M-100**

**MAXPO**

**ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
Enamel Paint  
for metal & wooden surfaces**

συνεργεία αραιώσεις με το σύστημα  
**Harmony Design**

**MAXPO A.E**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ  
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460

[www.machro.gr](http://www.machro.gr) - [machro@machro.gr](mailto:machro@machro.gr)