

SINLAC M-200

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό συνθετικό επίχρισμα υψηλής ποιότητας με μεγάλες αντισκωριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, ιδανικό για την βαφή και προστασία των μεταλλικών επιφανειών. Χάρης στην ειδική του σύσταση, μπορεί και βάφεται απευθείας πάνω στην σκουριά. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Το **SINLAC M-200** μονώνει αποτελεσματικά και δεν επιτρέπει την διείσδυση της σκουριάς στις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει άριστη πρόσφυση πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να καθαριστούν από την σκουριά και τα παλαιότερα χρώματα. Είναι ταχυστέγνωτο και συνδυάζει αυξημένη ελαστικότητα και σκληρότητα. Βάφεται πολύ εύκολα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι χωρίς τρεξίματα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών όπως αμαξώματα, κάγκελα, μηχανήματα, σιδηροκατασκευές κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση :	Λευκό και αποχρώσεις
Στυλνότητα , 60° :	85± 5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)
Ιξώδες, 25° CF No6C :	80-100sec (ISO 2884.02-03)
Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm:	18-22sec ΕΛΟΤ EN ISO 2884.02-03)
Πυκνότητα (λευκό) :	1,20 ± 0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)
Στερεά κατά βάρος :	62 ± 1% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
Επιφανειακό :	25-30 λεπτά
Στεγνό στο άγγιγμα :	1,5-2,5 ώρες
Στεγνό εις βάθος :	16 ώρες.
Απόδοση :	9±1 m ² /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 45±5μm. 14±1 m ² /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 30±5μm.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρισμένη από σαθρά υλικά , σκόνες και λάδια. Συνιστάται η βαφή του πιστόλι αέρος ή airless σε δύο επιστρώσεις (45± 5 μm ανά επίστρωση) , αραιωμένες με 5-10 % , με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ TM-44. Χρόνος επαναβαφής 14-16 ώρες. Για χρήση με πινέλο ή με ρολό αραιώστε με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ M-30, 5-10 % και εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με το κατάλληλο διαλυτικό, νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Α/θ Δ "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού". Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ
Μεταλλικών
&
Ξύλινων
Επιφανειών.



ΜΑΧΡΩ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460

www.machro.gr - machro@machro.gr