

# SINLAC M-400

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρό αντισκωριακό επίχρισμα με βάση το μίνιο και συνθετικές αλκυδικές ρητίνες. Διαθέτει ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες και ενδείκνυται για την μακροχρόνια προστασία των μεταλλικών επιφανειών από την διάβρωση. Συνιστάται επίσης ως υπόστρωμα για την βαφή ξύλων όταν το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση του σαρακιού και των μυκήτων που προσβάλλουν τα ξύλα. Πινελάρεται πολύ εύκολα και παρέχει ισχυρή πρόσφυση πάνω στις μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Δουλεύεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών οι οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες σε ιδιαίτερα επιβαρυνμένο περιβάλλον όπως θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ. και σε εφαρμογές όπου θέλουμε να επιτύχουμε υψηλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς τρεξίματα σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Εμφάνιση :</b>	Πορτοκαλί ημιμάτ
<b>Στυλνότητα , 60° :</b>	20± 5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)
<b>Ιξώδες, 25° CF No6C :</b>	80-100sec (ISO 2884.02-03)
<b>Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm:</b>	18-22sec ΕΛΟΤ EN ISO 2884.02-03)
<b>Πυκνότητα (λευκό) :</b>	1,50 ± 0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)
<b>Στερεά κατά βάρος :</b>	82 ± 2% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)
<b>Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:</b>	
<b>Επιφανειακό :</b>	30-40 λεπτά
<b>Στεγνό στο άγγιγμα :</b>	2-3 ώρες
<b>Επαναβαφή :</b>	16-24 ώρες, αλλιώς μετά την παρέλευση 48 ωρών. Οι χρόνοι μεταβάλλονται ανάλογα με το πάχος βαφής, την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
<b>Απόδοση :</b>	9±1 m <sup>2</sup> /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 45± 5 μm. 14±1 m <sup>2</sup> /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 30± 5 μm.
<b>Σημείο ανάφλεξης :</b>	38° C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523-02)
<b>Πρόσφυση σε μέταλλο (cross-cut) :</b>	0-1 (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95)

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ). Συνιστάται η βαφή του με πιστόλι αέρος ή airless σε δύο επιστρώσεις (45± 5 μm ανά επίστρωση), αραιωμένες με 5-10 %, κατά όγκο με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ TM-44. Για χρήση με πινέλο ή με ρολό αραιώστε με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ M-30 5-10 % και εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για χρήση με πιστόλι, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε την κατάλληλη μάσκα και γάντια. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις και εκνεφώματα.

## ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με το κατάλληλο διαλυτικό, νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Α/θ Δ "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού". Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

# ΜΙΝΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΜΑΧΡΩ Α.Ε  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ  
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460

[www.machro.gr](http://www.machro.gr) - [machro@machro.gr](mailto:machro@machro.gr)