

VICTORIA M-23

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αλκυδικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων ιδανικό για την προεργασία ξύλινων επιφανειών. Παρασκευάζεται με νέα ειδική σύνθεση για να τρίβεται ακόμη πιο εύκολα. Επαναβάφεται με τα κορυφαίας ποιότητας βερνικοχρώματα της σειράς **SINLAC** της **MAXPO**. Μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. Δουλεύεται πολύ εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Χαμηλή οσμή, πολύ εύκολο τρίψιμο. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς τρεξίματα με ρολό , πιστόλι ή πινέλο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την προεργασία ξύλινων επιφανειών οι οποίες στην συνέχεια θα επαναβαφούν με βερνικόχρωμα **SINLAC**, ώστε να επιτευχθεί ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με μεγάλες αντοχές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση : Λευκό ματ
Ιξώδες, 25° C , CF Νο6: **80-100sec** (ISO 2884.02-03)
Πυκνότητα (Λευκό) : **1,50 ± 0,05 gr/ml** (ISO 2811.01-02,20°C)
Στερεά κατά βάρος : **62± 1%** (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στεγνό στο άγγιγμα : 3-4 ώρες
- Επαναβαφή : 16 ώρες

Απόδοση : 14±2 m²/lit ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Σημείο ανάφλεξης : 38° C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523-02)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ). Οι ξύλινες επιφάνειες στοκάρονται και σπατουλάρονται με ακρυλικό στόκο της **MAXPO**. Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμόζονται ένα ή δύο χέρια **VELATURA VIKTORIA M-23**. Αφού στεγνώσει τρίβεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο για τη δημιουργία μιας λείας επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται το τελικό χρώμα. Είναι έτοιμη για χρήση αλλά εάν χρειαστεί μπορεί να αραιωθεί έως 4% με διαλυτικό πινέλου **M-30** της **MAXPO**.

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο του περιέκτη στην αποχέτευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με το κατάλληλο διαλυτικό, νερό και εάν χρειάζεται με απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/δ Χρώματα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο: 400 g/l(2007) και 300 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299 g/l ΠΟΕ.

ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



MAXPO A.E
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ
ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ 2610 647347 ΦΑΞ 2610 647460

www.machro.gr - machro@machro.gr