

ΜΑΧΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ
M-141

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαρή ακρυλική κόλλα, κατάλληλη για τη συγκόλληση χάρτινων επιφανειών. Εφαρμόζεται εύκολα κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διάφανο
Ιξώδες, 23°C	4.000±2.000 mPa s (ISO 2555, R4, 20rpm)
Πυκνότητα (λευκό)	1,05±0,05 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος συγκόλλησης, στους 25° C	<ul style="list-style-type: none">30-40minΑπόκτηση πλήρης αντοχής: 24h
Συσκευασία	1kg, 4kg, 20kg, 130kg

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση χάρτινων επιφανειών, χαρτιού, χαρτοκιβωτίων, ετικετών κ.λπ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από ρετσίνα, σκόνες, λάδια, ρινίσματα, σαθρά υλικά και τυχόν υπολείμματα παλιάς κόλλας.

Μη χρησιμοποιείτε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr