

ΜΑΧΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ
M-73

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαρή ακρυλική κόλλα, κατάλληλη για τη συγκόλληση ξύλινων επιφανειών. Δεν «τρέχει» ακόμα και σε μεγάλα πάχη, σε κάθετες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διάφανο
Ιξώδες, 23°C	120.000±30.000 mPa s (ISO 2555, R7, 20rpm)
Πυκνότητα (λευκό)	1,05±0,05 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος συγκόλλησης, στους 25° C	<ul style="list-style-type: none">30-40minΑπόκτηση πλήρης αντοχής: 24h
Συσκευασία	1kg, 4kg, 20kg, 130kg

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση ξύλινων επιφανειών, παρκέ, υφασμάτων, χαρτιού, νοβοπάν κ.λπ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από ρετσίνα, σκόνες, λάδια, ρινίσματα, σαθρά υλικά και τυχόν υπολείμματα παλιάς κόλλας.

Μην χρησιμοποιείτε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr