

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μ-19

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανο ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση με σκοπό την εκμηδένιση της απορροφητικότητας της προς βαφή επιφάνειας (σοβά), την στερέωση των προβληματικών επιφανειών (βαμμένων με ασβέστη, κόλα) και την αύξηση της πρόσφυσης των υπερκείμενων υδατοδιάλυτων πλαστικών χρωμάτων και μονωτικών. Συνιστάται και υπερέχει έναντι του λινελαίου λόγω της ταχύτητας του στεγνώματος του, της αποφυγής λεκέδων και κιτρινίσματος των υπερκείμενων χρωμάτων και του χαμηλού κόστους ανά  $m^2$

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

---

##### ΦΟΡΕΑΣ

Συμπολυμερής ρητίνη ακρυλικού στυρενίου.

##### ΙΞΩΔΕΣ

19-23 sec (Flow cup κατά DIN 53211)

##### ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

5-8  $m^2$  /kg ανάλογα με την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφάνειας

##### ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ W-W

36%

##### ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

0,92- 0,94 gr /  $cm^3$

##### V.O.C. – Π.Ο.Ε

Βάσει της 2004/48/ΕΚ (ΦΑΣΗ II) Συνθετικά αστάρια.

Υποκατηγορία η

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε 750gr/lit. Αραίωση έως 100% κατ όγκων με white spirit

Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε 720gr/lit. (Αραιωμένο- έτοιμο προς χρήση)

##### ΑΡΑΙΩΣΗ

White Spirit

##### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

1-2 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

## **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Με ρολλό, πινέλλο, ή πιστόλι-airless. Εφαρμόζεται επί νέων και προβληματικών επιφανειών, αφού καθαρισθούν καλά, αραιωμένο 1 προς 1 με white spirit. Ειδικά για ταράτσες πισσαρισμένες προτείνεται αραιώση έως 20%.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες έντονης υγρασίας.

*Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.*

