

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ-117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για γυψοσανίδες και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες κτλ. Έχει υψηλή γεμιστική ικανότητα και λευκότητα. Καλύπτει πλήρως τις τυχόν ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά την επαναβαφή του με πλαστικό χρώμα. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή γεμιστική ικανότητα
- Καλύπτει τις τυχόν ανομοιομορφίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό
Ιξώδες, 25°C	9000-11000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,64± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1h
- Επαναβαφή: μετά από 3h

Απόδοση

10-12 m²/L ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Αραίωση

Έως 5-10% με καθαρό νερό

Συσκευασία	0,75L, 3L, 10L
------------	----------------

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για το αστάρωμα επιφανειών που βάζονται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες γυψοσανίδας αλλά και σε επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, σπατουλαρισμένες κτλ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία «Αστάρια»: **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 15/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr