

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### **ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ELASTIC M-128**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκός επισκευαστικός ακρυλικός στόκος, ελαστικός και πολύ ελαφρύς, κατάλληλος για το στοκάρισμα επιφανειών από ξύλο ή γυψοσανίδα και γενικά επιφανειών οι οποίες υφίστανται μεγάλες συστολές και διαστολές. Δουλεύεται εύκολα, εφαρμόζεται με σπάτουλα, δε χρειάζεται τρίψιμο και δε συρρικνώνεται. Καλύπτει άριστα τα κενά και τις τρύπες των επιφανειών χωρίς να ζαρώνει, να σκάει ή να αφήνει κενά.

#### Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικός για επιφάνειες με μεγάλες συστολές-διαστολές
- Καλύπτει τα κενά και τις τρύπες των επιφανειών
- Δουλεύεται εύκολα, δε χρειάζεται τρίψιμο και δε σκάει

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση λευκό

Πυκνότητα 0,40 ± 0,05 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 15-30min
- Εφαρμογή τελικού χρώματος: μετά από 2-3h

Συσκευασία 750mL, 3L, 10L

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για γέμισμα μεγάλων και μικρών οπών και ρωγμών σε ξύλα, γυψοσανίδες κ.α. με συστολές και διαστολές, σε εσωτερικούς χώρους.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Αφού στεγνώσει και τριφτεί ο στόκος μπορείτε να εφαρμόσετε επάνω του οποιοδήποτε προϊόν νερού της ΜΑΧΡΩ.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(ζ) «Αστάρια» **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 18/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)