

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ VICTORIA M-23

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής αντοχής υπόστρωμα αλκυδικής βάσης κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διαθέτει υψηλή καλυπτικότητα, δεν κιτρινίζει τις επόμενες επιστρώσεις τελικής βαφής με βερνικοχρώματα, τρίβεται εύκολα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γεμιστικό αστάρι σε ήδη βαμμένες επιφάνειες.

#### Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Υψηλή καλυπτικότητα

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Εμφάνιση** Λευκό ματ

**Ιξώδες, 25°C** 35-55sec (DIN53211 No 6)

**Πυκνότητα (Λευκό)** 1,50 ± 0,05 kg/L (ISO 2811)

**Στιλνότητα** <2 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

#### **Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C**

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 16h

**Απόδοση** 13-15 m<sup>2</sup>/L ανάλογα την αραίωση και την εφαρμογή

#### **Αραίωση**

Έως 10% με White Spirit για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και με Διαλυτικό Νίτρου TM-44 για εφαρμογή με πιστόλι

**Συσκευασία** 750mL, 2,5L, 18L

## **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου και τοίχου. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές , χωρίς λάδια ή σκουριές και να έχουν λειανθεί.

Οι ξύλινες επιφάνειες, μετά την κατάλληλη προεργασία και εφόσον χρειαστεί βαφή με προστατευτικό ξύλου FarmaXyl Aqua, στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας M-10 και λείαινονται.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(θ) «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού»: **500 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)

