

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

### **BENZINOKOLLA M-76**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή βενζινόκολλα με βάση συνθετικές ρητίνες. Διαθέτει ελαστική συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές ή σε παραμορφωτικές τάσεις.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Μελί

Πυκνότητα (Λευκό) 0,82±0,03 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος συγκόλλησης, στους 25° C

- Απόκτηση 75% της δύναμης: 1h
- Απόκτηση τελικών αντοχών: 24h

Απόδοση 300g/m<sup>2</sup>

Συσκευασία 80mL (σωληνάριο), 90mL, 250mL, 375mL, 750mL, 5L

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες πλαστικών σκαφών κ.λπ. Κολλά δέρμα, αφρώδες πλαστικό, μοκέτες, λάστιχα, φελιζόλ, χαρτόνια μεταξύ τους ή πάνω σε μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες και σαθρά υλικά.

Αλείφουμε με ένα πινέλο ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δυο προς συγκόλληση επιφάνειες και τις αφήνουμε για 15 λεπτά. Για επιδιορθώσεις σε υποδήματα από δέρμα ή λάστιχο, συνίσταται ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα. Στην συνέχεια πρεσάρουμε τις δυο επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη ή με Διαλυτικό νίτρου της ΜΑΧΡΩ. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)