

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Μ-140

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ταπετσαρίας με βάση συνδυασμό μεθυλοκυτταρινών σε μορφή σκόνης. Διαλύεται εύκολα σε κρύο νερό και είναι εύκολη στην επάλειψη. Διαθέτει υψηλή δύναμη συγκόλλησης και στεγνώνει χωρίς λεκέδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Λευκή, σε μορφή σκόνης

Συσκευασία 125g

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για ταπετσαρίες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, απορροφητικό, καθαρό και επίπεδο. Προσθέτουμε την κόλλα σε κρύο νερό υπό συνεχή ανάδευση σε αναλογία που απαιτείται, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Έπειτα από 15 λεπτά ανακατεύουμε ξανά το διάλυμα για 5-10 λεπτά και το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΛΛΑΣ/ΝΕΡΟΥ	ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ (L)/ 125g ΚΟΛΛΑΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ
ΑΣΤΑΡΩΜΑ	1:80	10L	100m ²	-
ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ	1:70	8 ^{3/4} L	50m ²	10 ΡΟΛΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ	1:60	7 ^{1/2} L	40m ²	8 ΡΟΛΑ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	1:50	6 ^{1/4} L	30m ²	6 ΡΟΛΑ

Να μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr