

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ M-139

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόσμικτο υλικό κονιαμάτων εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Ιδανικό για υδροχρώματα, ασβεστώματα και γενικά εκεί που απαιτείται αυξημένη συγκολλητική ικανότητα και ελαστικότητα. Αναμιγνύεται εύκολα με το νερό, είναι ανθεκτική στο τσιμέντο και στον ασβέστη και αντέχει σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Λευκή, σε μορφή σκόνης

Αναλογία διάλυσης: 1:25 κατά βάρος

Συσκευασία 125g

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για υδροχρώματα, ασβεστώματα, σπατουλαριστά και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία τοίχου με κόλλα: καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια του τοίχου. Διαλύουμε την κόλλα σε αναλογία 1:50, δηλαδή το περιεχόμενο του κουτιού σε 6 λίτρα νερό. Περνάμε τους τοίχους και τις οροφές με μεγάλη απορροφητικότητα.

Χρώμα για οροφές: Αναμιγνύουμε 7 κιλά στόκο με 3,5 λίτρα νερό, τοποθετούμε τη διαλυμένη κόλλα (1:25, το περιεχόμενο ενός κουτιού) και ανακατεύουμε. Το μίγμα καλύπτει περίπου 50-70 τ.μ.

Επίχρισμα τοίχων: Αναμιγνύουμε 5 κιλά στόκο με 2,5 λίτρα νερό, τοποθετούμε το διάλυμα της κόλλας και ανακατεύουμε. Το μίγμα καλύπτει περίπου 40-50 τ.μ.

Ενίσχυση υδροχρώματος: Προσθέτουμε 10% από το διάλυμα της κόλλας 1:25 στο υδροχρώμα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της πλαστικότητας του χρώματος.

Ελαφρές ταπετσαρίες: Διάλυση της κόλλας σε αναλογία 1:40, δηλαδή ανακατεύουμε το περιεχόμενο του κουτιού σε 5 λίτρα νερό. Έπειτα από 15 λεπτά ανακατεύουμε ξανά το μίγμα και είναι έτοιμο προς χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr