

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ Μ-95

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα 2 συστατικών σε μορφή πολτού, συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανόμοια υλικά όπως μέταλλα, μπετόν, ξύλα, πέτρες, fiberglass, μάρμαρο, αμιαντοσιμέντο κ.α. πλην πολυαιθυλενίου και τεφλόν. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία και στα περισσότερα χημικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Γκρι
Πυκνότητα	1,64±0,05 kg/L (ISO 2811)
Αναλογία ανάμιξης	1:1 (κατά βάρος)
Συσκευασία	400g (A: 200g, B:200g)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για συγκόλληση μπετόν με σίδηρο, καθώς και για εφαρμογές όπως στεγανοποίηση οπών, ρωγμών, διαρροών σε καλοριφέρ, δεξαμενές νερού και καυσίμων, κάρτερ, ψυγεία, εξατμίσεις αυτοκινήτων, πορσελάνες, κεραμικά κ.α.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες ή τυχόν λιπαρές ουσίες, καθώς και σκουριές ή σαθρά υλικά. Στη συνέχεια αναμιγνύουμε ίση ποσότητα Α και Β και ανακατεύουμε καλά το μίγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αλείφουμε τις επιφάνειες με μια σπάτουλα και τις ενώνουμε. Με βρέξιμο της σπάτουλας επιτυγχάνουμε λείο φινίρισμα.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Νίτρου της ΜΑΧΡΩ. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr