

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μ-89

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεστερική κόλλα μαρμάρου δυο συστατικών με ισχυρή συγκολλητική ικανότητα. Διαθέτει μέτριο ιξώδες για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και μικρά γεμίσματα. Η αντοχή της στο νερό, στα περισσότερα χημικά, στις καιρικές συνθήκες και στις εναλλαγές της θερμοκρασίας είναι μεγάλες. Παρέχει μηχανική αντοχή σε θραύση, πτώση, πίεση και εξαιρετικό γυάλισμα όταν τριφτεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό
Πυκνότητα (Λευκό)	1,65±0,05 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος ζωής μίγματος	5min
Συσκευασία	250g, 930g

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις μάρμαρου, γρανίτη, φυσικών πετρών και ασβεστολιθικών πετρωμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες και σαθρά υλικά.

Αλείφουμε με μια σπάτουλα ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δυο προς συγκόλληση επιφάνειες. Μετά από 30 λεπτά, οι δυο επιφάνειες έχουν κολλήσει.

Μην χρησιμοποιείτε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Νίτρου της ΜΑΧΡΩ. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr