

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ M-92

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ελαστική με ισχυρή συγκολλητική ιδιότητα για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων.

#### Πλεονεκτήματα:

- Ισχυρή συγκολλητική δύναμη

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό
Ιξώδες, 25°C	19000-25000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	kg/L (ISO 2811)
Χρόνος συγκόλλησης, στους 25° C	<ul style="list-style-type: none"><li>30-40min</li><li>Απόκτηση πλήρης αντοχής: 24h</li></ul>
Συσκευασία	1kg, 5kg

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλη για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων και γενικά πλακών, πάνω σε σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, νοβοπάν, ξύλο, κ.λπ.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και ελεύθερες από σκόνες, λάδια, κ.λπ.

Απλώστε την κόλλα με πινέλο ή σπάτουλα και τοποθετήστε τα πλακάκια σε διάστημα 15-25 λεπτών.

Μη χρησιμοποιείτε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 01/11/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)