

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ Μ-72

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα κρυσταλλιζέ ταχείας πήξεως κόλλα ιδανική για ξυλουργικές εργασίες. Είναι παχύρρευστη, εφαρμόζεται σε εσωτερικές κάθετες ή οριζόντιες ξύλινες επιφάνειες χωρίς να αφήνει λεκέδες και στίγματα. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική ιδιότητα, στεγνώνει γρήγορα και διακρίνεται για τις αντοχές της στους κραδασμούς, την παλαίωση και τον εφελκυσμό. Είναι άοσμη και με καλή ελαστικότητα.

Πλεονεκτήματα:

- Ισχυρή συγκολλητική δύναμη
- Αντοχές σε κραδασμούς με καλή ελαστικότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διάφανο
Ιξώδες, 23°C	120.000±30.000 mPa s (ISO 2555, R7, 20rpm)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,05±0,05 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος συγκόλλησης, στους 25° C	<ul style="list-style-type: none">30-40minΑπόκτηση πλήρης αντοχής: 24h
Συσκευασία	300g (μπιμπερό), 500g, 750g (μπιμπερό), 1kg, 4kg, 20kg

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλη για κάθε ξύλινη επιφάνεια, για σκληρά και μαλακά ξύλα, καπλαμάδες, νοβοπάν, MDF, φελιζόλ, γυψοσανίδας, φελλού, χαρτονιών, χαρτιών, φορμάικας κ.λπ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από ρετσίνα, σκόνες, λάδια, ρινίσματα, σαθρά υλικά και τυχόν υπολείμματα παλιάς κόλλας.

Σε καθαρές επιφάνειες απλώστε μια ισόπαχη στρώση κόλλας και εντός 5-10 λεπτών φέρτε τις σε επαφή, πρεσάροντας για 20-30 λεπτά.

Για συγκολλήσεις απορροφητικών επιφανειών, πρεσάρετε για 2-4 ώρες.

Μην χρησιμοποιείτε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr