

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΙΣΣΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ Μ-50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ασφαλικό υλικό προστασίας διαλύτου. Περιέχει ειδικές επεξεργασμένες ασφάλτους και κατάλληλο μείγμα διαλύτου. Σχηματίζει ισχυρή και πολύ ανθεκτική μεμβράνη στην επιφάνεια. Δε ρέει το καλοκαίρι και δε σκάει το χειμώνα. Έχει άριστη πρόσφυση σε κάθε ξηρά επιφάνεια όπως μπετόν, μέταλλο, ξύλο, χαρτόνι κ.λπ. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή κάτω από το έδαφος. Είναι ιδανικό για αντισκωριακή προστασία υπόγειων δεξαμενών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Μαύρο
Ιξώδες, 25°C	1000-2500 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,00 ± 0,05 kg/L (ISO 2811)
Συσκευασία	0,75L, 5L, 18L

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και τυχόν παλιά επιχρίσματα και το υπόστρωμα να έχει επαρκή μηχανική αντοχή. Για καλύτερο αποτέλεσμα συστήνεται οι επιφάνειες να διαβρέχονται λίγο πριν την εφαρμογή χωρίς να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά.

- Σαν πρόσμικτο κονιαμάτων: Αναμιγνύουμε ένα μέρος από το οικοδομικό γαλάκτωμα με 3 μέρη καθαρό νερό πετυχαίνοντας τέλεια ομοιογενοποίηση της επιφάνειας.
- Για πρόσμικτο στους αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων: Αναμιγνύουμε 1 μέρος γαλάκτωμα με 3 μέρη καθαρό νερό και προς' τίθεται στο κονίαμα.
- Για αστάρωμα επιφάνειας χρησιμοποιείται ως έχει με ρόλο, βούρτσα ή πινέλο
- Σαν γέφυρα πρόσφυσης: Η οριζόντια επιφάνεια ασταρώνεται με το οικοδομικό γαλάκτωμα και πριν στεγνώσει ακολουθεί επίστρωση καινούριου μπετόν.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(η) «Συνδεδετικά αστάρια»: **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **20 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες το υλικό μπορεί να διατηρηθεί για 18 μήνες.



Αναθεώρηση: 10/01/2020



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr