

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ Μ-34

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρός πολυεστέρας δυο συστατικών, κατάλληλος για πολυεστερικές και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Διαθέτει καλές μηχανικές ιδιότητες και καλή εξωτερική ανθεκτικότητα.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανής
Ιξώδες, 25°C	700 mPa s (ISO 2884, R2, 20rpm)
Πυκνότητα	1,10 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
Αναλογία ανάμιξης	100 μέρη πολυεστέρας: 2 μέρη καταλύτη κατά βάρος
Σημείο ανάφλεξης	33°C
Χρόνος ζωής στο σκοτάδι	6 μήνες
Χρόνος ζωής ανάμιξης	15-25min στους 25°C
Συσκευασία	1L, 5L, 20L

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικός για την επισκευές σε πλαστικά, σκάφη, στέγαστρα, μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Ανακατέψτε τα 2 συστατικά και εφαρμόστε. Δημιουργείστε **ΜΟΝΟ** όσο μίγμα σας είναι απαραίτητο.

Αφού αναμιχθούν τα 2 συστατικά, μετά από μερικά λεπτά προκαλείται μια εξώθερμη αντίδραση και το μίγμα θερμαίνεται.

Μετά την εφαρμογή αφήστε τα αντικείμενα να κρυσώσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

**ΜΗΝ** αδειάζετε τα υπολείμματα του υλικού μέσα σε κάδους με εύφλεκτα υλικά και στην αποχέτευση.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Νίτρου της ΜΑΧΡΩ. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 01/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)