

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ Μ-230

Διαφανές αντιδιαβρωτικό – διακοσμητικό αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό βερνίκι με 100% στερεά συστατικά, το οποίο δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. Διαθέτει την ικανότητα να καλύπτει τα κενά και τις διάφορες ανωμαλίες των επιφανειών δημιουργώντας ένα μεγάλης αδιαπερατότητας σκληρό φιλμ το οποίο προστατεύει τις τσιμεντένιες επιφάνειες από την διάβρωση ενώ παράλληλα προσφέρει μια απaráμιλλη διακοσμητική εμφάνιση. Κατάλληλο για εσωτερική χρήση επάνω σε βιομηχανικά δάπεδα, γραφεία, εργαστήρια κλπ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετική διαφάνεια.
- Εξαιρετικό στρώσιμο και αισθητικό αποτέλεσμα.
- Πολύ ισχυρή πρόσφυση στις τσιμεντένιες επιφάνειες.
- Πολύ μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
- Εξαιρετικές αντοχές στη επαναβαφή με χρώματα 2 συστατικών.
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας.
- Δεν ρηγματώνει στα μεγάλα πάχη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση : Διαφανές

Εμφάνιση : Γυαλιστερή

Ειδικό βάρος μίγματος : $1,10 \pm 0,02$

Χρόνος στεγνώματος στους 25 °C : 16-24 ώρες

Επαναβαφή : 24 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Απόδοση: 1-1,5 kg/m²

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.).

Αναμίξτε τα 2 συστατικά σε αναλογία 2 προς 1 κατά βάρος και εφαρμόστε πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια μια παχιά στρώση από το μίγμα, χωρίς αραίωση, με ρολό ή με ραγκλέτα ούτως ώστε να καλύψετε τις ανεπιθύμητες ατέλειες του υποστρώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δημιουργήστε μόνο όση ποσότητα μίγματος σας είναι απαραίτητη. **ΜΗΝ** δημιουργήσετε μεγάλη ποσότητα μίγματος μέσα στο δοχείο επειδή λόγω της εξώθερμης αντίδρασης θα προκληθούν αναθυμιάσεις , διόγκωση και καταστροφή του μίγματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, στους 25 °C: 30-45 min. μέσα σε κλειστό δοχείο.

Για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα **χωρίς ανεπιθύμητες φουσκάλες**, μετά την εφαρμογή στρώστε την επιφάνεια με ειδικό αγκαθωτό ρολό (σκαντζόχοιρος).

Για να πατηθεί η βαμμένη επιφάνεια χωρίς προβλήματα, προτείνεται να περάσουν 48 ώρες μετά την εφαρμογή. Το χρώμα αποκτά τις πλήρεις ιδιότητές του μετά από 5-7 ημέρες όταν αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία 25°C.

ΠΤΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία A I/δ " ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών" με μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 500 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το παρόν προϊόν περιεκτικότητα max 10 g/l ΠΟΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και σκιερό χώρο. Μην το εκθέτετε σε υψηλές καθώς και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά από την χρήση κλείστε ερμητικά το δοχείο .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με το διαλυτικό καθαρισμού της MAXPΩ . Διαχειριστείτε τα εκπλύματα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.