

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Μ-118

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι πρόσφυσης με βάση συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο ελεγχόμενης κοκκομετρίας, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσδίδει αδρότητα στο υπόστρωμα ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση του σοβά ή της κόλλας που θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται σε λεία και μη απορροφητικά υποστρώματα και σε πληθώρα επιφανειών. Έχει άριστη πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα και εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό ώστε να διατηρείται η ανάγλυφη υφή του.

Πλεονεκτήματα:

- Άριστη πρόσφυση
- Ιδανικό για λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	κόκκινο
Ιξώδες, 25°C	9500-11000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,30± 0,05 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1-2h
- Επαναβαφή: μετά από 4-8h

Απόδοση
4-5m²/L

Αραίωση

0-5% με καθαρό νερό. Σε οριζόντιες και πορώδεις επιφάνειες μπορεί να αραιωθεί και με έως 100% καθαρό νερό.

Συσκευασία 0,75L, 3L, 10L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, θερμομονωτικές πλάκες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Οι επιφάνειες στοκάρονται εφόσον χρειαστεί με **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ.

Εφαρμόστε με ρολό μια στρώση **ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙΟΥ** και αφού στεγνώσει επαρκώς εφαρμόστε τις τελικές επιστρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία «Συνδεδετικά αστάρια»: **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 15/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr