

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ M-40

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ειδικές ρητίνες, κατάλληλο για τη διαγράμμιση οδών, αεροδρομίων, γηπέδων, χώρων στάθμευσης από πίσσα, μπετόν κ.λπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα στις εν λόγω επιφάνειες, όπως και σε διάφορες μεταλλικές επιφάνειες, λαμαρίνες κ.λπ. Η απόχρωσή του δε φθείρεται σε βάθος χρόνου και αντέχει στη συνεχή χρήση ακόμη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντα καθαρά ορατό.

#### Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα
- Αντοχή στο χρόνο

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Εμφάνιση** Λευκό, κίτρινο και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

**Ιξώδες, 25° C** 60-110sec (DIN53211-No.6)

#### **Πυκνότητα**

Λευκό 1,40±0,02 kg/L (ISO 2811)

Κίτρινο 1,50±0,02 kg/L (ISO 2811)

#### **Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:**

- Στην αφή: 15-20min
- Τελικό: 1h
- Επαναβαφή 2-4h

**Απόδοση** 1,0-1,4 m<sup>2</sup>/L

**Αραιώση** 10-15% με Διαλυτικό Νίτρου TM-44 για πιστόλι

**Τρόπος εφαρμογής** Πιστόλι

**Συσκευασία** 1kg, 4kg, 24kg

## **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Για διαγράμμιση οδών, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης, γηπέδων κ.λπ.

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κ.λπ.).

Στο χρώμα διαγράμμισης προστίθενται ειδικά υαλοσφαιρίδια, τα οποία λόγω ανάκλασης κάνουν την τελική διαγράμμιση έντονη και ορατή ακόμη και τη νύχτα σε αναλογία περίπου 3 μέρη χρώμα προς 1 μέρος υαλοσφαιριδίων.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)