

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

# ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ M-980

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης νερού βασισμένο σε ειδικές ακρυλικές ρητίνες. Είναι κατάλληλο για την διαγράμμιση οδών, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης από πίσσα, μπετόν κλπ. Διατίθεται σε λευκό, κίτρινο και σε οποιαδήποτε απόχρωση κατόπιν παραγγελίας. Είναι κατάλληλο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση πάνω στην ασφάλτο και στις τσιμεντένιες επιφάνειες.
- Αναλλοίωτη απόχρωση στο πέρασμα του χρόνου.
- Μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα.
- Υψηλή ανακλαστικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στο συνεχές πέρασμα των αυτοκινήτων.
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή.
- Πολύ γρήγορο στέγνωμα.

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο Χρώμα Διαγράμμισης M-980 μπορείτε να προσθέσετε, πριν αυτό στεγνώσει επιφανειακά, τα ειδικά υαλοσφαιρίδια, τα οποία λόγω ανάκλασης κάνουν την τελική διαγράμμιση έντονη και ορατή ακόμη και την νύχτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθεται και ειδική άμμος που εξασφαλίζει αντιολισθητικό αποτέλεσμα στο οδόστρωμα.

### ΦΥΣΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση :	Ματ
Στιλπνότητα, 60° :	15± 5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)
Ιξώδες, 25° C :	CF No6: 75-95sec (ISO 2884.02-03)
Πυκνότητα:	1,50 ± 0,05 gr/ml (ISO 2811.01-02,20°C)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Επιφανειακό :	15-20 λεπτά
• Στεγνό στο βάθος :	8-10 ώρες
Απόδοση : 1-1,5 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, για πάχος υγρού φιλμ 600-750 μm.	

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

---

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια.

Εφαρμόζεται με ρολό , κατάλληλο πιστόλι αέρος ή airless.

Για εφαρμογή με πιστόλι airless είναι έτοιμο προς χρήση.

Για χρήση με ρολό ή με πινέλο αραιώστε με 5-10% με νερό.

Εφαρμόστε μια παχιά στρώση και αμέσως εφαρμόστε μια στρώση με τα κατάλληλα ανακλαστικά υαλοσφαιρίδια σε αναλογία περίπου 2 μέρη χρώματος προς 1 μέρος ανακλαστικών υαλοσφαιριδίων.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

---

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους. Ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

---

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και σκιερό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-35°C. Μετά από την χρήση κλείστε ερμητικά το σακί .

*Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.*