

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΦΙΤΙ ΡΥ Μ-701

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δυο συστατικών. Εφόσον εφαρμοστεί πάνω στη βαμμένη επιφάνεια κάποιο graffiti, αυτό απομακρύνεται με οποιονδήποτε διαλυτικό της ΜΑΧΡΩ ή απορρυπαντικό χωρίς η επιφάνεια να υποστεί κάποια αλλοίωση.

Πλεονεκτήματα:

- Απομάκρυνση του graffiti χωρίς η επιφάνεια να υποστεί αλλοίωση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | |
|---|--|
| Εμφάνιση | Γαλακτερό |
| Ιξώδες, 25°C | |
| Α' Συστατικό: | 1.000-2.000 mPa s (ISO 2884, R3) |
| Β' Συστατικό: | 20-30sec (DIN53211-No.6) |
| Πυκνότητα | |
| Α' Συστατικό: | 1,00 ± 0,05 kg/L (ISO 2811) |
| Β' Συστατικό: | 1,00 ± 0,02 kg/L (ISO 2811) |
| Αναλογία ανάμιξης | Α' Συστατικό: Β' Συστατικό =5:1 κατά βάρος |
| Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C | |
| • Στην αφή: | 2-3h |
| • Επαναβαφή: | 8-16h |
| Τελικές ιδιότητες | Μετά από 7-10 μέρες |
| Απόδοση | 4-6m ² /L |
| Αραίωση | |
| Σε πορώδεις επιφάνειες συνίσταται η πρώτη στρώση να αραιωθεί 5-15 % με νερό | |
| Συσκευασία | 0,75L, 3L, 9L |

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε κάθε βαμμένη επιφάνεια με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Αναμίξτε τα δυο συστατικά σε αναλογία 5 προς 1 κατά βάρος και αραιώστε με 5-15% με νερό κατά βάρος και εφαρμόστε 2 στρώσεις Antigrffiti PU σε χρονικό διάστημα 8-16 ώρες μεταξύ τους.

Δημιουργήστε ΜΟΝΟ όσο μίγμα σας είναι απαραίτητο

Το χρώμα αποκτά τις πλήρεις ιδιότητές του μετά από 7-10 ημέρες όταν στεγνώσει σε θερμοκρασίες > 25 βαθμούς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(ι) «Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών»: **140 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **139 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ανανέωση: 10/01/2022



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr

