

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

AQUALAC M-801

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας υδατοδιαλυτό υπόστρωμα για ξύλινες και δομικές επιφάνειες, φιλική προς το περιβάλλον, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ειδικά στις ξύλινες επιφάνειες το προϊόν έχει την ιδιότητα να επικαλύπτει τους φυσικούς ρόζους του ξύλου, εμποδίζοντας έτσι τα τοπικά κιτρινίσματα του τελικού χρώματος που θα εφαρμοστεί. Είναι πρακτικά άοσμη, εφαρμόζεται εύκολα και διαθέτει πολύ καλή ικανότητα πρόσφυσης. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για την εφαρμογή ριπολίνης νερού SINLAC M-800.

Πλεονεκτήματα:

- Πολύ καλή ικανότητα πρόσφυσης
- Καλύπτει και γεμίζει με τέλειο αποτέλεσμα στο τελικό χρώμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό ματ
Ιξώδες, 25°C	5000-8000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,26 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	<5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C	
• Στην αφή:	1-2h
• Επαναβαφή:	μετά από 5-6h
Απόδοση επιφάνειες.	10-12 m ² /L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες
Αραίωση	5-10 % με νερό
Συσκευασία	750mL, 2,5L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως ξύλο, παλιές βαμμένες επιφάνειες, γυαλί, αλουμίνιο, γλαβανιζέ με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές , χωρίς λάδια ή σκουριές και να έχουν λειανθεί.

Οι ξύλινες επιφάνειες μετά την κατάλληλη προεργασία και εφόσον χρειαστεί περνιούνται 1-2 προστατευτικό ξύλου Farmaχyl Aqua και στη συνέχεια στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας M-10 και λειαίνονται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(δ) «Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο»: **130 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **126 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr

