

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

DECOLIN ACRYL M-121

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για γρήγορο βάψιμο και με πολύ καλή προστασία. Διαθέτει καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις συχνές μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Ιδανικό για φρεσκάρισμα τοίχων από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, MDF κ.λπ.

Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για συχνή επαναβαφή
- Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Ματ λευκό, γκρι & διάφορες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

Ιξώδες, 25°C 9000-11000 mPa s (ISO 2884)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,63 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα < 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

Απόδοση

8-10 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση

5-10 % με νερό

Συσκευασία 3L, 9L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλες τις νέες ή παλιές επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν ή σπατουλαριστές επιφάνειες, μετά από κατάλληλη προετοιμασία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Decolin Acryl M-121**.

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού M-9** ή **Viledur M-20**.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C-35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων»: **40 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **30 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr