

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΟΧΥ COLOR ΠΙΣΙΝΑΣ Μ-280

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δυο συστατικών, το οποίο προστατεύει το εσωτερικό των πισινών από τη φθορά και τη διάβρωση. Κατάλληλο για τσιμεντένιες επιφάνειες εσωτερικής χρήσης κάτω από το νερό. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χημικά της πισίνας και στο νερό. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση, σκληρότητα και μεγάλη απόδοση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Λευκό, μπλε σκούρο & γαλάζιο
Διατίθεται και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας-ποσότητας

Ιξώδες, 25° C
A' Συστατικό 55-110sec (DIN53211-No.6)
B' Συστατικό 20-30sec (ASTM Cup 4)

Πυκνότητα
A' Συστατικό 1,62±0,05 kg/L (ISO 2811)
B' Συστατικό 0,9±0,05 kg/L (ISO 2811)

Αναλογία ανάμιξης A:B=4:1 κατά βάρος

Στιλπνότητα >80 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 2-3h
- Επαναβαφή: 8-16h

Απόδοση 4-8m²/L για μια στρώση
2-4m²/L για δυο στρώσεις

Αραίωση 15-25% κατά βάρος με Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων

Συσκευασία (A+B) 1kg, 5kg, 20kg

Οι χρόνοι στεγνώματος ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους τσιμεντένια επιφάνεια και συγκεκριμένα για πισίνες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).

Εφαρμόζετε πρώτα 1 στρώση με το εποξειδικό αστάρι **Epoxy Floor System EFS-150** της ΜΑΧΡΩ.

Μετά από 8-16 ώρες εφαρμόσετε 2 λεπτές στρώσεις του τελικού χρώματος **Epoxy Color Πισίνας** της ΜΑΧΡΩ σε χρονική διαφορά 8-16 ωρών μεταξύ τους ως εξής:

Αναμίξτε τα 2 συστατικά σε αναλογία 4 : 1 κατά βάρος και αραιώστε το μίγμα με 15-25% κατά βάρος με το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ της ΜΑΧΡΩ.

Δημιουργήστε μόνο όσο μίγμα σας είναι απαραίτητο.

Η τελική στρώση του χρώματος αποκτά τις πλήρεις ιδιότητές του μετά από 5-7 ημέρες όταν το χρώμα στεγνώσει σε θερμοκρασίες > 25 βαθμών.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/ι «Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr