

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

### **ΕΡΟΧΥ FLOOR SYSTEM EFS-150**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι δυο συστατικών κατάλληλο για τη βαφή και προστασία βιομηχανικών δαπέδων από τη φθορά. Διαθέτει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στα χημικά, στο νερό και στα λάδια. Είναι κατάλληλο για εποξειδικά χρώματα πισίνας.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Ιξώδες, 25° C	
Α' Συστατικό	30-80sec (ASTM Cup 4)
Β' Συστατικό	20-30sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα	
Α' Συστατικό	1,05±0,05 kg/L (ISO 2811)
Β' Συστατικό	0,9±0,05 kg/L (ISO 2811)
Αναλογία ανάμιξης	A:B=2:1 κατά βάρος
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	2-3h
Επαναβαφή, στους 25° C :	8-16 h
Απόδοση	8-10m <sup>2</sup> /L για μια στρώση 4-5 m <sup>2</sup> /L για δυο στρώσεις
Αραίωση	15-25% κατά βάρος με Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων
Συσκευασία (A+B)	17kg

Οι χρόνοι στεγνώματος ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους τσιμεντένια επιφάνεια και συγκεκριμένα για πισίνες.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).

Αναμιγνύουμε τα 2 συστατικά σε αναλογία 2 προς 1 κατά βάρος, αραιώνουμε το μίγμα με 15-25 % με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ της ΜΑΧΡΩ και ανακατεύουμε καλά.

Μετά από 8-16 ώρες από την εφαρμογή του μπορείτε να εφαρμόσετε τις τελικές επιστρώσεις ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ή ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ χρώμα της ΜΑΧΡΩ.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Κατηγορία ΙΙΑ/ι «Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)

