

ΜΑΧΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΟΧΥ PRIMER SYSTEM Anti-Slip
EPS-160

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιολισθητικό αστάρι δυο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και επιλεγμένα αδρανή υλικά μεγάλης καθαρότητας και σκληρότητας. Κατάλληλο για τη βαφή και προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Διαθέτει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και άριστη πρόσφυση. Είναι ιδανικό για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα:

- Προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών
- Ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Ημιδιαφανές
Ιξώδες, 25° C	
Α' Συστατικό	50-80sec (DIN53211-No.6)
Β' Συστατικό	20-30sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα	
Α' Συστατικό	1,65±0,05 kg/L (ISO 2811)
Β' Συστατικό	0,9±0,05 kg/L (ISO 2811)
Αναλογία ανάμιξης	A:B=4:1 κατά βάρος
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	2-3h
• Επαναβαφή :	8-16h
Απόδοση	3-4m ² /L ανάλογα με το πάχος βαφής
Αραίωση	15-25% κατά βάρος με Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων
Συσκευασία (A+B)	5kg, 20kg

Οι χρόνοι στεγνώματος ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους τσιμεντένια, μεταλλική και ξύλινη επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Αναμιγνύουμε και ανακατεύουμε καλά το Α΄ Συστατικό με το Β΄ Συστατικό σε αναλογία 4 προς 1 κατά βάρος , αραιώνουμε το μίγμα με διαλυτικό εποξειδικών χρωμάτων της ΜΑΧΡΩ και εφαρμόζουμε 1 στρώση ανακατεύοντας κατά τη χρήση του συνεχώς το μίγμα.

Μετά από 8-16 ώρες εφαρμόζουμε το τελικό χρώμα το οποίο μπορεί να είναι εποξειδικό νερού ή διαλύτου ή πολυουρεθάνη νερού ή διαλύτου της ΜΑΧΡΩ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δημιουργήστε μόνο όσο δείγμα σας είναι απαραίτητο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/ι «Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr