

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΟΧΥ WATER PRIMER M-147

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιδιαβρωτικό εποξειδικό υπόστρωμα δυο συστατικών, πρακτικά άοσμο, με βάση εποξειδικές ρητίνες, και πολυαμινικό σκληρυντή. Δημιουργεί ένα μεγάλης αδιαπερατότητας φιλμ ενάντια στο νερό και στο οξυγόνο και έτσι επιτυγχάνει να εξουδετερώσει τους κύριους παράγοντες που δημιουργούν την διάβρωση των τσιμεντένιων επιφανειών . Ενδείκνυται ως υπόστρωμα για την βαφή και προστασία τσιμεντένιων επιφανειών εκεί όπου απαιτούνται άριστη αντοχή στα αλκάλια και μεγάλες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες (βιομηχανικά δάπεδα, χημικά εργαστήρια , γραφεία κλπ).

Επαναβάφεται στις εσωτερικές εφαρμογές με εποξειδικά χρώματα νερού ή διαλύτου. Στις εξωτερικές εφαρμογές επαναβάφεται με πολυουρεθανικά χρώματα νερού ή διαλύτου.

Πλεονεκτήματα:

- Πολύ ισχυρή πρόσφυση πάνω στις τσιμεντοειδείς επιφάνειες.
- Εξαιρετικές αντοχές στη επαναβαφή με χρώματα 1 και 2 συστατικών.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Ιξώδες μίγματος, 25° C	2500-3500 mPas (ISO 2884)
Πυκνότητα μίγματος	1,00±0,2 (ISO 2811)
Αναλογία ανάμιξης	A:B=3:1 κατά βάρος
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	1-2h
Επαναβαφή	6-10h
Απόδοση	8-10m ² /L
Αραίωση	5-10% για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο 10-20% για εφαρμογή με πιστόλι
Συσκευασία (A+B)	750mL, 3L, 10L

Οι χρόνοι στεγνώματος ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους τσιμεντένια επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.). Εφαρμόζεται με πιστόλι αέρος ή airless, με ρολό ή με πινέλο.

Αναμιγνύουμε και ανακατεύουμε καλά το Α' Συστατικό με το Β' Συστατικό σε αναλογία 3 προς 1 κατά βάρος. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/ι «Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών», τύπος Υ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 140g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 08/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr

