

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

EXTRACON PLAST M-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στους οικιακούς ρύπους και στα συχνά πλυσίματα. Περιέχει αδιαβροχοποιητικά, αντιμυκητιακά και αντιμολυσματικά συστατικά, ειδικά για την καταπολέμηση της μούχλας και των μυκήτων στον υμένα του χρώματος. Έχει υψηλή κάλυψη, δουλεύεται εύκολα με πινέλο, ρολό και πιστόλι airless, στεγνώνει γρήγορα και δεν περιέχει αμμωνία.

Πλεονεκτήματα:

- Αντιμολυσματικό
- Ισχυρή αντοχή στα συχνά πλυσίματα
- Μεγάλη καλυπτικότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Ματ λευκό & Απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

Ιξώδες, 25°C 9000-11000 mPa s (ISO 2884)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,64 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα <5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

Απόδοση

10-12 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση

5-10 % με νερό

Συσκευασία 0,75L, 3L, 9L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, MDF. Συνιστάται η χρήση του σε χώρους με μεγάλη περιεκτικότητα σε υδρατμούς (μπάνια, κουζίνες, κλπ.) και σε χώρους όπως τα υπόγεια τα οποία δεν αερίζονται επαρκώς

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Extracon Plast M-4**.

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού Μ-9** αραιωμένο έως 50% με νερό.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C-35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών» (στιλπνότητα <25@60°): **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr