

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

FARMAXYL SOLVENT M-16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό προστατευτικό διαλύτου για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες προηγμένης bi-model τεχνολογίας το οποίο δρα με αυτόν τον τρόπο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέρος της επιφάνειας. Χάρη στην πολύ μεγάλη του διεισδυτικότητα στις επιφάνειες και την ειδική του σύσταση, αποτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας στον υμένα του. Χρησιμοποιείται για την προστασία κάθε είδους επιφανειών: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, υπόστεγα, επενδύσεις, περιφράξεις κ.λπ. Επιτρέπουν στις βαμμένες επιφάνειες να αναπνέουν. Δε ξεφλουδίζει, δε σπάει, δε φουσκώνει.

Πλεονεκτήματα:

- Αποτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας στο φιλμ του βερνικιού
- Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Διαφανές & 8 έτοιμες αποχρώσεις

Ιξώδες, 25° C 10-20sec (ASTM Cup 4)

Πυκνότητα (Διάφανο) 0,80±0,05 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 1-2h
- Επαναβαφή : 16-24h

Απόδοση 12-15 m²/L για μια στρώση

Συσκευασία 750mL, 2,5L, 15L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή εμβάπτιση

Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση. Στην συνέχεια για ακόμη μεγαλύτερη προστασία εφαρμόστε 1-2 στρώσεις με το διαφανές βερνίκι νερού MARINLAC AQUA M-133 ή MARINLAC -16 διαλύτου της MAXPΩ.

Για χρήση σε μη απορροφητικά ξύλα συνίσταται προσθήκη στεγνωτικού **SICCATIF M-706** για γρηγορότερο στέγνωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Α/στ «Εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 700g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 699g/L ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 17/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr