

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### **HARDENER M-131**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισοκυανικός σκληρυντής ο οποίος προστίθεται ως Β' συστατικό στη σειρά των προϊόντων M100, M200, M300 για να τους προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη σκληρότητα, γυαλάδα και αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Αυτοί οι συνδυασμοί συνιστώνται επίσης για τελική βαφή επάνω από εποξειδικά χρώματα.

#### Πλεονεκτήματα:

- Μεγαλύτερη σκληρότητα και γυαλάδα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Ιξώδες, 25° C	20±5sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα	1,00±0,02 kg/L (ISO 2811)
Συσκευασία	375mL, 750mL

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη στα αλκυδικά χρώματα

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε 1L χρώματος προστίθενται 100mL Hardener και ανακατέψετε καλά. Στην συνέχεια αραιώστε με το κατάλληλο διαλυτικό και εφαρμόστε. Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1-2h από την ανάμιξη.

#### **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των

περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Αναθεώρηση: 26/10/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460  
/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)