

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### **HIGH PROTECTION SILICON M-130**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό και αντιδιαβρωτικό ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας με ανάγλυφη υφή, το οποίο δε χρειάζεται αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα. Είναι κατάλληλο για τη βαφή και αντισκωριακή προστασία όλων των εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει μια μοναδική διακοσμητική πρόταση για τη βαφή μεταλλικών επίπλων κήπου, κάγκελων, πορτών, ξύλινων επιφανειών, διακοσμητικών αντικειμένων κ.λπ.

#### Πλεονεκτήματα:

- Αντισκωριακές ιδιότητες
- Μοναδική διακοσμητική πρόταση

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

##### **Εμφάνιση**

Ανάγλυφο, πυρίτης & 8 έτοιμες αποχρώσεις

**Ιξώδες, 25° C** 35-55sec (DIN53211-No.6)

**Πυκνότητα (Pyrite)** 1,35±0,02 kg/L (ISO 2811)

##### **Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:**

- Στην αφή: 2-3h
- Επαναβαφή: 16-24h

Οι χρόνοι στεγνώματος διαφοροποιούνται ανάλογα με το πάχος βαφής, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

**Απόδοση** 8-10 m<sup>2</sup>/L για μια στρώση

**Αραίωση** 5-10% με WHITE SPIRIT M-30 για χρήση με πινέλο  
5-10% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ TM-44 για χρήση με πιστόλι

**Συσκευασία** 750mL, 2,5L

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια και για τη βαφή ξύλου.

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Οι ξύλινες επιφάνειες μετά την κατάλληλη προεργασία ασταρώνονται με βελατούρα **AQUALAC M-801** ή **ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ VICTORIA M-23**.

Οι μεταλλικές επιφάνειες, εφόσον χρειαστεί, ασταρώνονται με **SINLAC M-400** ή **MINIO 100% M-401**.

Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανιζέ) ασταρώνονται με **WASH PRIMER M-15**.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 26/10/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)