

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### HYDRO BLOCK M-48

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγανωτικό ταρατσών δυο συστατικών, το οποίο στεγανώνει αποτελεσματικά ρηγματωποιημένες επιφάνειες από τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα ή σοβατισμένες εξωτερικές επιφάνειες. Παραμένει μόνιμα ελαστικό και είναι ανθεκτικό στα λιμνάζοντα νερά και στις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται ως τελικό προϊόν αλλά και ως υπόστρωμα από πλακάκια, μάρμαρα κ.λπ.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>Εμφάνιση</b>	
<b>A Συστατικό</b>	Τσιμεντοκονίαμα
<b>B Συστατικό</b>	Ακρυλικό γαλάκτωμα
<b>Πυκνότητα υγρού μίγματος</b>	1,85±0,05 kg/L
<b>Πυκνότητα ξηρού μίγματος</b>	2,18±0,05 kg/L
<b>Αναλογία ανάμιξης</b>	A:B=2,5:1
<b>Χρόνος ζωής</b>	3 ώρες
<b>Απόδοση</b>	2-4 kg/m <sup>2</sup> (για πάχος 1-2mm)
<b>Συσκευασία</b>	14kg (A+B), 35kg (A+B)

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους επιφάνεια από τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα ή σοβατισμένες εξωτερικές επιφάνειες.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε τaráτσες όπου δεν έχει γίνει κατά το παρελθόν στεγανοποίηση, απομακρύνουμε από την επιφάνεια σαθρά σημεία και σκόνες, χρησιμοποιώντας σκληρή σκούπα και άφθονο νερό.

Στη συνέχεια, σε καθαρό δοχείο αδειάζουμε την ακρυλική ρητίνη (B συστατικό) και προσθέτουμε σιγά σιγά, αναδεύοντας συνέχεια, το τσιμεντοκονίαμα (A συστατικό). Συνιστάται η ανάμειξη να γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα ανάδευσης κονιαμάτων και στοκάρουμε με HYDRO BLOCK M-48 τοπικά.

Εφαρμόζεται σε καλά διαβρεγμένες επιφάνειες, με πατρόγκα ή ρολό σε 3 επιστρώσεις (σταυρωτά), πάχους 1mm η κάθε μία. Η νέα επίστρωση εφαρμόζεται εντός 3 ωρών (όταν η προηγούμενη γίνει βαθτή). Επαναλαμβάνουμε τη διαβροχή εάν η στρώση παραμείνει παραπάνω και στεγνώσει.

Η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +5°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής μέσα στις επόμενες 6 ώρες. Κατά την εφαρμογή του υλικού τους θερινούς μήνες, η τελευταία στρώση θα πρέπει να διαβρέχεται κάθε 12 ώρες για τις επόμενες 24 ώρες, για την αποφυγή πρόωρης αφυδάτωσης.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 15/02/22



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)