

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

JET ACRYL M-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα, με βάση νέας γενιάς ακρυλικές ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση σε επιβαρυμένα περιβάλλοντα. Χάρη στην ειδική του σύσταση διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και στο νερό, καθώς επίσης πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και αναλλοίωτη λευκότητα. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα, θαυμάσιο άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα πολύ απαλό στην αφή. Χαρακτηρίζεται από την μακροχρόνια αντοχή του στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αποχρώσεις.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Άριστη καλυπτικότητα λευκότητα και απόδοση
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Μεγάλη εργασιμότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Ματ λευκό & απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

Ιξώδες, 25°C 9000-11000 mPa s (ISO 2884)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,57 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα <5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

Απόδοση 10-12 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση 5-10 % με νερό

Συσκευασία

750mL, 3L, 10L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία και ιδιαίτερα σε αυτές που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βιάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Jet Acryl M-6**.

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της MAXPO

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού M-9** αραιωμένο έως 50% με νερό.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C- 35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων»: **40 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **30 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr

