

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

MARINLAC AQUA M-133

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό, χαμηλής οσμής βερνίκι ξύλου παρασκευασμένο με 100% ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Ενδείκνυται για τη βαφή και προστασία ξύλινων επιφανειών, έχει τέλειο φινίρισμα και μεγάλες αντοχές. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που εκτίθενται σε έντονες μεταβολές καιρικών συνθηκών.

Πλεονεκτήματα:

- Προστασία ξύλινων κατασκευών που δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις
- Χαμηλής οσμής, μεγάλων αντοχών
- Δε κιτρινίζει

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Διαφανές γυαλιστερό, σατινέ & ματ

Ιξώδες, 25° C 3500-5000 mPa s (ISO 2884)

Πυκνότητα 1,05±0,05 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα (γυαλιστερό) > 80 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 1-2h
- Επαναβαφή: 4-6h

Απόδοση 15-20 m²/L για μια στρώση

Αραίωση 5-10% με νερό

Συσκευασία 750mL, 2,5L, 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Σε νέες ξύλινες επιφάνειες συνίσταται η βαφή με προστατευτικό ξύλου **FARMAXYL AQUA M-99**.

Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις βερνικιού με ρολό, πινέλο ή πιστόλι και αφήστε το να στεγνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Α/δ «Εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο», τύπος Υ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 130g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr