

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΛ ΕΡΟΧΥ PRIMER ΜΕΡ 710

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εποξειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα δυο συστατικών κατάλληλο για τη βαφή και την προστασία κάθε είδους μεταλλικής ή γαλβανιζέ επιφάνειας από φθορά και σκουριά. Είναι κατάλληλο και για τσιμεντένιες επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στο νερό, στα λάδια και στα χημικά. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων.

Πλεονεκτήματα:

- Προστασία κάθε είδους μεταλλικής και γαλβανιζέ επιφάνειας
- Κατάλληλο και για τσιμεντένιες επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό, στα λάδια και στα χημικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Κεραμιδί & γκρι
Ιξώδες, 25° C	
Α' Συστατικό	55-110sec (DIN53211-No.6)
Β' Συστατικό	20-30sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα	
Α' Συστατικό	1,65±0,05 kg/L (ISO 2811)
Β' Συστατικό	0,9±0,05 kg/L (ISO 2811)
Αναλογία ανάμιξης	A:B=4:1 κατά βάρος
Στιλπνότητα	>5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	2-3h
• Επαναβαφή :	8-16h
Απόδοση	10-12 m ² /L
Αραίωση	15-25% κατά βάρος με Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων
Συσκευασία (A+B)	1kg, 5kg, 20kg

Οι χρόνοι στεγνώματος ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική, γαλβανιζέ επιφάνεια καιτσιμεντένια επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Αναμιγνύουμε και ανακατεύουμε καλά το Α' Συστατικό με το Β' Συστατικό σε αναλογία 4 προς 1 κατά βάρος και αραιώνουμε με Διαλυτικό εποξειδικών χρωμάτων της ΜΑΧΡΩ. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε 2 λεπτές στρώσεις σε χρονική διάρκεια 8-16 ωρών μεταξύ τους. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Χρησιμοποιήστε μόνο όσο μίγμα σας είναι απαραίτητο.

Πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος συνίσταται ελαφρύ αποχαρτάρισμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/ι «Ειδικά επιχρίσματα δυο συστατικών», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr