

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΜΟΝΟΤΕΧ Μ-18

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικό στεγανωτικό ελαστομερές υλικό ακρυλικής βάσης, ιδανικό για τη στεγανοποίηση οριζόντιων επιφανειών π.χ. ταρατσών, μπαλκονιών κ.λπ. Έχει χαμηλή απορρόφηση νερού, μεγάλη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς παραμένει ελαστικό ακόμα και στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

#### Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Χαμηλή απορρόφηση νερού

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό & κεραμιδί
Ιξώδες, 25° C	15000-24000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα	1,32±0,02 kg/L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	10±3 μονάδες στις 60° (ISO 2813)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	2-3h
• Επαναβαφή :	24-48h
Απόδοση	3-5 m <sup>2</sup> /L για μια στρώση 1,5-3 m <sup>2</sup> /L για δυο στρώσεις
Αραίωση	0-10% με νερό
Συσκευασία	0,75L, 3L, 10L

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε δομική επιφάνεια (μπετόν, τούβλο, ξύλο, μέταλλο κ.λπ.)

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βιάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).

Στοκάρουμε την επιφάνεια όπου χρειαστεί και αφού στεγνώσει ο στόκος εφαρμόσουμε μια στρώση με το ειδικό αστάρι διαλύτου Viledur. Την επόμενη ημέρα ενεργούμε ως εξής:

Αραιώνουμε 5-10% με νερό και αναδεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά μετά από 24-48 ώρες χωρίς αραίωση.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Κατηγορία Α/γ «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 40g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 15g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 26/10/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)