

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

PETRALAC SOLVENT M-11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας διαλύτου εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη διείσδυση σε όλα τα πετρώματα τεχνητά ή φυσικά. Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ με αποτέλεσμα να μη ξεφλουδίζει και να μη κιτρινίζει. Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της πέτρας δίνοντας την αίσθηση μιας συνεχούς βρεγμένης επιφάνειας. Είναι ανθεκτικό σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως: παγετό, ηλιακή ακτινοβολία, αλμύρα, στα χτυπήματα και στις φθορές από περπάτημα.

Πλεονεκτήματα:

- Βερνίκι εμποτισμού για όλα τα πετρώματα
- Αναδεικνύει το φυσικό χρωματισμό της πέτρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Ιξώδες, 25° C	12-20sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα	0,90±0,05 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	1-2h
• Επαναβαφή :	4-6h
Απόδοση	7-8m ² /L για μια στρώση
Συσκευασία	750mL, 2,5L, 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλες τις πέτρες ή πλάκες φυσικές ή τεχνητές

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κ.λπ.).

Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις βερνικιού με πινέλο, ρολό ή πιστόλι και αφήστε το να στεγνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Α/η «Συνδεδετικά αστάρια», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 750g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 700g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr