

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

RELIEF M-13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάγλυφο επίχρισμα υψηλής ποιότητας που περιέχει στη σύνθεσή του ειδικές ακρυλικές ρητίνες για να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να προστατεύει την επιφάνεια. Έχει μεγάλη καλυπτική ικανότητα καθώς καλύπτει τυχόν ατέλειες σε σοβάδες και μπετόν.

Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Άριστη καλυπτικότητα και σε τυχόν ατέλειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Ματ λευκό
Ιξώδες, 25°C	mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,50 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	<5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C	
• Στην αφή:	30min
• Επαναβαφή:	μετά από 3-4h
Απόδοση	1,5-2,3 m ² /L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση	5-10 % με νερό
Συσκευασία	3L, 10L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία, με κοινό ρολό για την πρώτη στρώση και με ειδικό ρολό για την τελική.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βιάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν ένα χέρι **Relief M-13**.

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού M-9** ή με **Viledur M-20**.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C- 35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Επίχρισμα εξωτερικών τοίχων ορυκτού υποστρώματος»: **40 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **30 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 18/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr