

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SINLAC M-100

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Ενδείκνυται και για ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα και άριστες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στα συχνά πλυσίματα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, δουλεύεται και εφαρμόζεται εύκολα σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Πλεονεκτήματα:

- Εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες
- Άριστες αντοχές στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

- **Γυαλιστερό:** λευκό, μαύρο, 30 έτοιμες αποχρώσεις & απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESIGN**
- **Σατινέ:** ανοιχτές αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESIGN**
- **Ματ:** λευκό, μαύρο, σταχτί, μπορντό

Ιξώδες, 25° C 30-55sec (DIN53211-No.6)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,15±0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα >90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 2-3h
- Επαναβαφή : 16-24h

Απόδοση 12-14 m²/L για μια στρώση

Αραίωση έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου TM-94 για ρολό ή πινέλο
έως 5% με Διαλυτικό Πιστολιού TM-95 για πιστόλι

Συσκευασία

- Έτοιμες αποχρώσεις: 200mL, 375mL, 750mL, 2,5L
- Βάσεις: 750mL, 2,5L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική και ξύλινη επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι **SINLAC M-400** ή **MINIO 100% M-401**.

Οι γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανιζέ) ασταρώνονται με **WASH PRIMER M-15**.

Σε ειδικές περιπτώσεις με υψηλές απαιτήσεις για ακόμη μεγαλύτερη σκληρότητα ή ιδιαίτερα για βαφή επάνω από εποξειδικά χρώματα, προσθέσετε τον ειδικό σκληρυντή **HARDENER M-131** σε ποσοστό 10%, αραιώστε και εφαρμόστε το μίγμα. Δημιουργήστε μόνο όσο μίγμα σας είναι απαραίτητο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 10/01/2022



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr