

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SINLAC M-400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων βάσης διαλύτου. Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες καθώς και για ναυτιλιακές εφαρμογές, στις οποίες προσφέρει μακροχρόνια προστασία. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.

Πλεονεκτήματα:

- Αντισκωριακή προστασία
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό, γκρι, κεραμιδί, μαύρο & πορτοκαλί
Ιξώδες, 25° C	30-55sec (DIN53211-No.6)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,43-1,55 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	30-60min
• Επαναβαφή :	16-24h
Απόδοση	13-15 m ² /L για μια στρώση
Αραίωση	έως 10% με WHITE SPIRIT για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο έως 5% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΤΜ-44 για εφαρμογή με πιστόλι
Συσκευασία	200mL, 375mL, 750mL, 2,5L, 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βιάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις σε χρονικό διάστημα 16-24 ωρών μεταξύ τους. Αφού στεγνώσει και η τελευταία στρώση εφαρμόστε 1-2 στρώσεις SINLAC M-100.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 10/01/2022



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr