

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SINLAC M-700

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα ειδικά σχεδιασμένο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εκεί όπου το ζητούμενο είναι ο πολύ γρήγορος εσωτερικός και εξωτερικός χρόνος στεγνώματος σε βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτει άριστες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και εξαιρετική πρόσφυση.

Πλεονεκτήματα:

- Πολύ γρήγορος εσωτερικός και εξωτερικός χρόνος στεγνώματος
- Άριστες αντοχές στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Σε διάφορες RAL αποχρώσεις

Ιξώδες, 25° C 30-60sec (DIN53211-No.6)

Πυκνότητα (Λευκό) 0,09-1,20 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα >90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 1-2h
- Επαναβαφή : 16-24h

Απόδοση 12-14 m²/L για μια στρώση

Αραίωση 10-15 % με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΤΜ-44 για εφαρμογή με πιστόλι
Δεν αραιώνεται με διαλυτικά πινέλου.

Συσκευασία 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια σε βιομηχανικές εφαρμογές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι **SINLAC M-500**.

Αφού στεγνώσει το υπόστρωμα αραιώστε με 10-15 % με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ TM-44 για εφαρμογή με πιστόλι και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις.

Οι γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανιζέ) ασταρώνονται με **WASH PRIMER M-15**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 10/01/2022



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr