

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### SINLAC M-800

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλική υδατοδιαλυτή ριπολίνη εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Συνδυάζει γρήγορο στέγνωμα, εύκολη εφαρμογή και ισχυρή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και είναι κατάλληλη για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων διαλύτου καθώς και σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ξύλου, τοίχου, γυψοσανίδας, αλουμινίου, ασταρωμένου μετάλλου και γυαλιού. Ιδανική για τη βαφή παιδικών δωματίων, σχολικών και νοσοκομειακών κτιρίων, καθώς είναι σχεδόν άοσμη και φιλική προς το χρήστη. Έχει εξαιρετική λευκότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

#### Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική λευκότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Άοσμη και φιλική προς το χρήστη

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

##### Εμφάνιση

Λευκό γυαλιστερό, σατινέ και ματ & απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

Ιξώδες, 25°C 5000-9500 mPa s (ISO 2884)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,26 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα **Ματ** <10 μονάδες στις 60° (ISO 2813)  
**Σατινέ** 20-40 μονάδες στις 60° (ISO 2813)  
**Γυαλιστερό** >70 μονάδες 60° (ISO 2813)

##### Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1-2h
- Επαναβαφή: μετά από 5-6h

Απόδοση 10-12 m<sup>2</sup>/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση 5-10 % με νερό

**Συσκευασία** 750mL, 2,5L

### **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εξωτερικές ή εσωτερικές νέες ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες ή παλιές βαμμένες επιφάνειες με χρώματα νερού ή βερνικοχρώματα διαλύτου (όπως πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια κ.ά.). Κατάλληλο και για εσωτερικούς τοίχους (σε satine ή gloss φινίρισμα). Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

### **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια ή σκουριές και να έχουν λειανθεί.

Οι ξύλινες επιφάνειες, μετά την κατάλληλη προεργασία δηλαδή :εφόσον χρειάζεται πέρασμα με προστατευτικό ξύλου FarmaXyl Aqua, στην συνέχεια στοκάρισμα με Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας M-10, λείανση και τέλος ασαρώνονται με Βελατούρα νερού Aqualac M-801. Στη συνέχεια, τρίβεται η επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη. Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασαρώνονται με Αστάρι ακρυλικό Πλαστικού M-9.

Οι μεταλλικές επιφάνειες ασαρώνονται με αντισκωριακό αστάρι Sinlac M-400.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(δ) «Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο»: **130 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **126 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 08/02/2022



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)