

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### **SUPER JET THERMOPROTECT M-115**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγανωτικό θερμο-προστατευτικό ακρυλικό χρώμα υψηλής ανακλαστικότητας με βάση ειδικές ελαστικές ρητίνες και νέας τεχνολογίας θερμομονωτικά σφαιρίδια. Η σύνθεσή του εξασφαλίζει υψηλή θερμική ισορροπία, στεγανοποίηση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας το χειμώνα και το καλοκαίρι. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις, οι οποίες διατηρούνται αναλλοίωτες στο χρόνο.

#### Πλεονεκτήματα:

- Θερμο-προστασία και στεγάνωση
- Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Εξοικονόμηση ενέργειας χειμώνα- καλοκαίρι

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

##### **Εμφάνιση**

Ματ λευκό & διάφορες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

**Ιξώδες, 25°C** 9000-11000 mPa s (ISO 2884)

**Πυκνότητα (Λευκό)** 1,00 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

**Στιλνότητα** < 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

##### **Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C**

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

**Απόδοση** 10-12 m<sup>2</sup>/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

**Αραίωση** 5-10 % με νερό

**Συσκευασία** 3L, 10L

## **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εφαρμόζεται σε όλες τις νέες και παλιές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, σοβά κλπ., ύστερα από κατάλληλη προεργασία.

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού Μ-9** αραιωμένο έως 50% με νερό.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C-35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων»: **40 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **30 g/L** ΠΟΕ.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)