

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ Μ-46

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών κατάλληλος κυρίως για φινιρίσματα αυτοκινήτων. Χρησιμοποιείται για μεταλλικές, ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες ικανός να γεμίζει μικρά και μεγάλα βαθουλώματα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και τρίβεται εύκολα. Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα και σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα καθώς και στη θερμοκρασία. Το αποτέλεσμα είναι μια ανθεκτική και ελαστική επιφάνεια χωρίς σπασίματα και τρυπάκια.

#### Πλεονεκτήματα:

- Ανθεκτική και ελαστική τελικά επιφάνεια, χωρίς ρωγμές
- Ισχυρή πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Γκρι
Πυκνότητα	1,94 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
<b>Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C</b>	
• Στην αφή:	5-10min
• Τρίψιμο:	μετά από 20-30min
Απόδοση	1-2m <sup>2</sup> /kg
Ανάμιξη	Προσθήκη του σκληρυντή σε αναλογία 2-3%
Διάρκεια ζωής μίγματος	3-6min
Συσκευασία	200mL, 500mL

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα, αυτοκίνητα, σκάφη κλπ.

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)  
Ανακατέψτε πολύ καλά με τον σκληρυντή σε αναλογία 2-3%.

**ΠΡΟΣΟΧΗ ! : Δημιουργήστε μόνο όσο μίγμα σας είναι απαραίτητο.**

Αφού στεγνώσει και τριφτεί ο στόκος μπορείτε να εφαρμόσετε επάνω του οποιοδήποτε προϊόν νερού ή διαλύτου της ΜΑΧΡΩ.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν πολυμεριστεί το μίγμα και πριν τον καθαρισμό τους. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με ασετόν ή διαλυτικό νίτρου. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Β(β) «Χονδρά γεμιστικά/στόκοι» **250 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **245 g/L** ΠΟΕ.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 18/10/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460**  
**/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)**