

ΜΑΧΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΙΣΣΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ Μ-50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ασφαλτικό προστατευτικό υλικό διαλύτου. Περιέχει ειδική επεξεργασμένη ασφαλτο σε συνδυασμό με οργανικούς διαλύτες. Σχηματίζει μια ισχυρή και πολύ ανθεκτική μεμβράνη η οποία προστατεύει τις βαμμένες επιφάνειες από την υγρασία. Δεν ρέει το καλοκαίρι και δεν σκάει το χειμώνα. Διαθέτει άριστη πρόσφυση επάνω σε επιφάνειες όπως μπετόν, μέταλλο, ξύλο, χαρτόνι κ.λπ. Διαθέτει άριστη αντοχή στην υγρασία έδαφος. Συνιστάται και για την αντισκωριακή προστασία υπόγειων δεξαμενών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες
- Αντισκωριακή προστασία
- Δεν ρηγματώνει στα μεγάλα πάχη
- Εύκολη εφαρμογή

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Μαύρο υγρό
Ιξώδες, 25°C	1000-2500 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	0,900±0,020 kg/L (ISO 2811)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και τυχόν παλιά επιχρίσματα και το υπόστρωμα να έχει επαρκή μηχανική αντοχή.

Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόσετε 1-2 παχιές στρώσεις με ρολό ή με πινέλο επάνω σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.

Εφόσον χρειαστεί για χρήση με πιστόλι, ρολό ή πινέλο το υλικό μπορεί να αραιωθεί με έως 10% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ της ΜΑΧΡΩ.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των **0,75L, 5L και 18L**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό Νίτρου ή Διαλυτικό καθαρισμού της Μαχρώ. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με σαπούνι και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και τα χέρια. Φοράτε την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (ρουχισμό, μάσκα, γάντια). Μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-35 °C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες το υλικό μπορεί να διατηρηθεί μέσα σε ερμητικά κλεισμένη συσκευασία για 18 μήνες.

Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Αναθεώρηση προδιαγραφής: 17-7-24 vers 2