

ΜΑΧΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SINLAC M-200

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι και χρώμα υψηλής ποιότητας, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή και προστασία κυρίως μεταλλικών αλλά και ξύλινων επιφανειών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε υψηλών απαιτήσεων ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς τη χρήση επιπλέον ασταριού. Διαθέτει εξαιρετικό σατινέ φινίρισμα, μεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες, υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ήπια οξειδωμένες (σκουριασμένες) επιφάνειες.

Πλεονεκτήματα:

- Απευθείας βαφή στη σκουριά χωρίς υπόστρωμα
- Αντισκωριακές ιδιότητες
- Υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Σατινέ, λευκό, μαύρο & 7 έτοιμες αποχρώσεις

Ιξώδες, 25° C 35-75sec (DIN53211-No.6)

Πυκνότητα 0.95-1.30Kg/lit (ISO 2811)

Στιλπνότητα <20 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 1h
- Επαναβαφή : 16-24h

Απόδοση 12-14 m²/L για μια στρώση

Αραίωση έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου TM-94 για ρολό ή πινέλο
έως 5% με Διαλυτικό Πιστολιού TM-95 για πιστόλι

Συσκευασία 750mL, 2,5L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανιζέ) ασταρώνονται με **WASH PRIMER M-15**.

Εφαρμόστε 1-2 αραιωμένες λεπτές στρώσεις **SINLAC M-200** σε χρονικό διάστημα 16-24 ωρών μεταξύ τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 03/02/2022



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr