

ΜΑΧΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

SINLAC M-500

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο βιομηχανικό υπόστρωμα αλκυδικής βάσης με πολύ γρήγορο εσωτερικό και εξωτερικό στέγνωμα. Διαθέτει πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη πρόσφυση πάνω σε σιδερένιες επιφάνειες, Κατάλληλο για σιδηροκατασκευές, ιδιαίτερα εκεί όπου το ζητούμενο είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών.

Πλεονεκτήματα:

- Ταχυστέγνωτο
- Αντισκωριακή προστασία
- Άριστη πρόσφυση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Γκρι & κεραμιδί
Ιξώδες, 25° C	30-60sec (DIN53211-No.6)
Πυκνότητα (γκρί)	1,50±0,05 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	10-15min
• Επαναβαφή :	14-16h
Απόδοση	13-15 m ² /L για μια στρώση
Αραιώση	10-15% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ TM-44 για εφαρμογή με πιστόλι Δεν αραιώνεται με διαλυτικά πινέλου.
Συσκευασία	18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε μεταλλική επιφάνεια η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον όπως θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ. και σε εφαρμογές όπου θέλουμε να επιτύχουμε υψηλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Για χρήση με πιστόλι αραιώστε 10-15% κατά βάρος με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ TM-44 της ΜΑΧΡΩ και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 10/01/2022



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr